

PROTECT FL 200 **FL 200 VISUPROTECT**

OCHRANNÝ OLEJ **PROTI KOROZI S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM**

Filmotvorné, nevysychající prostředky vytvářející tenkou vrstvu odstranitelnou obvyklými rozpouštědly. Neutralizuje korozi způsobenou otisky prstů.

PROTECT FL 200 : bezbarvá, penetrační kapalina pro díly se složitou geometrií.
Jemný sprej, žádná mlha.

FL 200 VISUPROTECT (NOVÝ) : červeně zabarvený penetrační prostředek viditelný při nanášení určený pro díly se složitou geometrií.

Dlouhotrvající ochrana vstřikovacích forem. Jemné rozprašování, bez vytváření mlhy.

Použití: ochrana forem, náradí, lisovacích nástrojů před uskladněním nebo opětovným uvedením do provozu.

POPIS

PROTECT FL 200

Bezbarvá protikorozní kapalina na ocel a hliník.

Penetrační, se slabým povrchovým napětím.

Obtížně přístupné součástky.

Mechanické součástky se složitou geometrií.

FL 200 VISUPROTECT (NOVÝ) :

Dočasný antikorozní prostředek s **červeným zabarvením** pro **oceli a hliník**.

Penetrační účinek, určen pro formy se složitou geometrií.

Viditelnost při nanášení, dlouhotrvající ochrana.

Opětovné zprovoznění forem bez odmašťování a s nevýznamnou mírou počáteční zmetkovitosti.

Jemné rozprašování, bez vytváření mlhy.

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI

- Tenký, nevysychající, nemastný film
- Odolný vůči UV záření
- Voděodolný, použitelný na vlhkých površích
- Kompatibilní s obráběcími olejovými emulzemi
- Ochrana před vlhkostí a při manipulačních úkonech

OBLASTI POUŽITÍ

- Formy ve slévárnách, sklárnách, provozech pro vstřikování plastů
- Obráběné a přesné mechanické díly
- Řezné nástroje, nářadí, prototypy
- Snadná, účinná a prediktivní údržba
- Dlouhodobé skladování

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMA nebo METODA	ÚDAJE PRO PROTECT FL 200	ÚDAJE PRO FL 200 VISUPROTECT	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuální	kapalina	kapalina	-
Barva	NF M 07.003 ASTM D 156	běžová	Červená	-
Zápach	Čichový vjem	lehký	Světlý	-
Měrná hustota při 20°C	ISO 12.155	810	681	g/l
Provozní teploty	-	-10 °C +100 °C	-10°C +100°C	-
Povrchové napětí při 20 °C	ISO 6297	21,9	29,6	Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY

VLASTNOSTI	NORMA nebo METODA	ÚDAJE PRO PROTECT FL 200	ÚDAJE PRO FL 200 VISUPROTECT	JEDNOTKA
Kinematická viskozita při 40°C	NF EN 3104	55	120	mm ² /sec
Bod samovznícení	ASTM E 659	< 200	< 200	°C
číslo kyselosti	ISO 6618	0,0	0,0	mg/(KOH)/l
Obsah sulfátového popela	NFT 60144	0,0	0,0	%
Obsah nečistot více než 5μ	FTMS 791 3005	0	0	nb/ml
Kompatibilita elastomerů				
Rozměrová stálost 168 h při 40 °C	FTM 791	< 0,5	< 0,1	%
Vlastnosti z hlediska životního prostředí Bioakumulace rozdělovací index Oktanól/voda	OECD 107	< 3	< 3	log kOW
Klasifikace nebezpečnosti pro vodu	WGK	třída 1 bez nebezpečnosti pro vodu	třída 1 bez nebezpečnosti pro vodu	klasifikace
Tloušťka vlhké vrstvy	Pfundova stupnice	150	300	μm
Odolnost vůči solné mlze	ISO 9227 ISO 4623-3	190 RI5	200	h -

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej několikrát protřepejte nahoru a dolů.

Nastříkejte na čistou plochu při teplotě okolí ze vzdálenosti přibližně 25 cm od plochy, kterou chcete ošetřit.

Sprej se dá používat v jakékoliv poloze.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list.

Pouze pro profesionální použití.

OBCHODNÍ OZNAČENÍ



Sprej 650 ml



Inertní, nehořlavý
hnací plyn
přírodního
původu
3 %

Množství
účinného
přípravku
obsaženého
v aerosolu
97 %

Číslo výrobku 518114

Bezpečnostní list 114288

(NOVÝ)

Číslo položky 518234



iBiotec® Tec Industries®Service

Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France

Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32

www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.